

TriMaXX Primer-plus

Grondlak voor houten oppervlakken buiten.



Materiaal

Toepassing
Eigenschappen

Zijdeglanzende grondlak voor behandelde en onbehandelde houten oppervlakken buiten.

- goed vullend vermogen
- zeer goede vloeïing
- kan twee seizoenen "overstaan"
- goede doordroging
- goed te schuren
- hecht uitstekend

Materiaalbasis

Alkydhars

Verpakking

- 1 en 2½ liter

Kleur

Wit en kleur.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Vóór de verwerking de kleur controleren.

Glansgraad

Zijdeglans, ca. 20 G.U.

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. Maximaal 1 jaar houdbaar.

Technische eigenschappen

Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

- Soortelijke massa: ca. 1,35 g/cm³
- Vlampunt: 39 °C
- Vastestofgehalte: ca. 65 vol. %
- Drogelaagdikte: ca. 48 µm bij een natte laagdikte van 80 µm
- Viscositeit: Ca. 93 K.U. bij 20 °C

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
-	-	-	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Het vochtpercentage in het hout mag niet meer dan 13 % bedragen.

Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Vorbereiding van de ondergrond

Voorbehandeling hout

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.

Hout, ongeschilderd

Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer-plus. Vette tropische houtsoorten goed ontvetten.

Hout, geschilderd

Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen. Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat.

Spuiten:

	Ø Nozzle	Druk	Verdunnen
Luchtspuit	1,5- 2,0 mm	0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar)	5 % wasbenzine

Afhankelijk van de aard van de ondergrond de daarvoor geschikte voorbehandeling uitvoeren.

Voor het gebruik TriMaXX Primer-plus goed doorroeren. Zonodig met max. 5% terpentijn op strijkdikte brengen.

Vóór de verwerking de kleur controleren.

Verbruik

Ca. 80-100 ml/m² per laag

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Voor omgeving- en ondergrondtemperatuur minimaal 0 °C.

Toe te passen tot een relatieve luchtvochtigheid van 85 %.

Droogtijd

na uren	stofdroog	kleefvrij	overschilderbaar
bij 20 °C en 65% R.V.	1,5	3,5	16
bij 5 °C en 90% R.V.	2,5	5	24

Te hoge laagdikten vertragen de droging.

Bij gebruik van waterverdunbare lakken moet een droogtijd van 2 tot 3 dagen worden aangehouden omdat in de grondlaag nog oplosmiddel aanwezig kan zijn wat blaasvorming kan veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentijn.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is max. 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl